

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ – ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
AKREDITOVANÁ ČIA pod č. 1048
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

ODBORNÁ LABORATOŘ OL 124

telefon: 224354806

fax: 233339987

Počet výtisků : 2

Výtisk číslo : 1

Počet listů : 3

List číslo : 1

Zakázkové číslo : 080280

PROTOKOL číslo: 124025/2010

o zkoušce : **Součinitel difúze radonu v PVC-P fólii**
AQUAPLAST 805/V-F zjištěný podle metodiky K124/02/95

Jméno a adresa zákazníka:

Fatra, a.s.


tř. T. Bati 1541

763 61 Napajedla

Datum vystavení protokolu: 22.7.2010

Schvaluje:




Prof. Ing. Richard Wasserbauer, DrSc.
technický vedoucí OL 124

Tento protokol může být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky (zkušební vzorku). Veškerá porovnání naměřených hodnot s požadovanými hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovením ČSN EN ISO /IEC 17025:2005

V souladu s požadavky na protiradonové izolace stanovenými ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podloží" bylo provedeno měření součinitele difúze radonu v nevyztužené PVC-P fólii AQUAPLAST 805/V-F vyrobené extruzí z vybraných druhotných surovin z PVC-P. Měření probíhalo od 1.7.2010 do 22.7.2010.

Zkušební vzorky

Zkušební vzorky byly vyříznuty z materiálu, dodaného dne 10.6.2010 zástupcem zákazníka, paní ing. J. Hudečkovou. Vzorky převzal a pod značkami 15/10/J (1 až 6) označil doc. ing. M. Jiránek. Pro stanovení součinitele byly použity vzorky o průměru 160 mm a 200 mm a tloušťce 0,89 mm. Testován byl horkovzdušný jednostopý svár.

Zkušební metodika

Součinitel difúze radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvě nádoby. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní. Po dosažení rovnovážného stavu pod izolací a v izolaci se v horní nádobě změří nárůst objemové aktivity radonu, z něhož se vypočte součinitel difúze radonu. Metodika byla schválena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost dne 6.8.1998.

Laboratorní podmínky

AQUAPLAST 805/V-F – materiál

Rovnovážná koncentrace radonu ve spodní nádobně: $53,4 \pm 0,2 \text{ MBq/m}^3$

Tok radonu do horní nádoby: $36,9 \pm 4,5 \text{ Bq/m}^3\text{s}$

AQUAPLAST 805/V-F – spoj

Rovnovážná koncentrace radonu ve spodní nádobně: $51,6 \pm 0,1 \text{ MBq/m}^3$

Tok radonu do horní nádoby: $16,8 \pm 0,5 \text{ Bq/m}^3\text{s}$

Měřicí zařízení: monitor radonu RDA 200 (N12), mikrometrický šroub (N11)

Laboratorní teplota: $22^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$

Výsledky zkoušky

Výsledky opakovaných zkoušek jsou shrnuty v následující tabulce:

ČVUT v Praze - fakulta stavební
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
pod č. 1048 - OL 124
Tháškurova 7, 166 29 Praha 6

Výtisk č.: 1
List č.: 3
Protokol číslo: 124025/2010
Datum vystavení: 22.7.2010

MATERIÁL	SOUČINITEL DIFÚZE D (m ² /s)	
	průměr	nejistota měření
AQUAPLAST 805/V-F	2,8.10 ⁻¹¹	± 0,2.10 ⁻¹¹
AQUAPLAST 805/V-F spoj	1,7.10 ⁻¹¹	± 0,1.10 ⁻¹¹

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota s koeficientem k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %

Doporučení

Vhodnost použití materiálu na protiradonovou izolaci se v konkrétním případě posoudí v souladu s ČSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podloží".

Zkoušku provedl: Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.

Protokol vypracoval: Doc. ing. Martin Jiránek, CSc.



garant zkoušky