

Hydroizolační fólie AQUAPLAST 805/E

Technický list č.: TL 5-1041-17

Vydání č.: 2

Účinnost: 14.02.2019

Neautorizovaný tisk

Popis výrobku	AQUAPLAST 805/E je nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) typ T dle ČSN EN 13967:2005. Fólie je vyrobena technologií válcování z vybraných druhotných surovin z PVC-P bez obsahu jiných polymerních materiálů.
Použití	<p>AQUAPLAST 805/E je určen k hydroizolaci jezírek a vodních ploch. Jednotlivé pásy fólie se svařují do jakéhokoliv požadovaného rozměru.</p> <p>AQUAPLAST 805/E není určen k provádění sevřených tlakových izolací.</p> <p>AQUAPLAST 805/E dokonale brání ztrátám vody průsakem, má výbornou průtažnost a je přízpusobivý členitosti podkladu.</p>
Aplikace	<p>Manipulaci, spojování a pokládání fólie lze provádět za teplot nad 0 °C, aplikaci fólie se však doporučuje provádět za teplot nad +10 °C. Fólie lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem. Přesah fólie při spojování musí být ve všech případech nejméně 50 mm.</p> <p>K odstranění rizika proražení fólie podložní vrstvou se fólie podkládá geotextilií FATRATEX.</p> <p>Pro zachování dlouhodobé funkčnosti izolačního povlaku se doporučuje fólii chránit proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům vhodným ochranným materiálem (např. syntetickou geotextilií zatíženou betonovými prefabrikáty, zeminou apod.).</p>
Záruky	Záruky na bezporuchovou hydroizolační funkci povlakové izolace jsou podmíněny provedením hydroizolace specializovanými firmami, které mají s prováděním hydroizolací fóliemi z PVC-P teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Záruky se nevztahují na ztráty funkčnosti hydroizolačního povlaku v případě neodborné instalace materiálu nebo mechanického poškození fólie nešetrným zacházením, vodními živočichy nebo cizím zaviněním.

Údaje o výrobku

AQUAPLAST 805/E splňuje požadavky ČSN EN 13967.

Rozměry:

Tloušťka [mm] (ČSN EN 1849-2)	Šířka [mm] (ČSN EN 1848-2)	Délka [m] (ČSN EN 1848-2)	Množství [m ²]
0,50 (-0,05; +0,05)	2010 (-20, +20)	1000 (-0; +20)	2010
1,00 (-0,10; +0,10)	2010 (-20, +20)	500 (-0; +10)	1005
1,10 (-0,11; +0,11)	2000 (-20, +20)	660 (-0; +13)	1320

Další velikosti balení dle dohody se zákazníkem.

Barva:

AQUAPLAST 805/E se vyrábí v barvě nestandardní černé.

Balení, doprava, skladování:

AQUAPLAST 805/E je zabalen v rolích, role jsou uloženy na dřevěných paletách a fixovány obalovou fólií.

AQUAPLAST 805/E se doporučuje přepravovat v krytých dopravních prostředcích a skladovat v originálních uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Na staveništi je nutno chránit fólii před znečištěním. Do doby zpracování se doporučuje chránit fólii před vlivy povětrnosti.

Technické parametry:

Vlastnost	Zkušební norma	Hodnota		
		0,50 mm	1,00 mm	1,10 mm
Zjevné vady	ČSN EN 1850-2	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Přímost	ČSN EN 1848-2	≤ 50 mm	≤ 50 mm	≤ 50 mm
Pevnost v tahu	ČSN EN 12311-2	≥ 12 N/mm ²	≥ 10 N/mm ²	≥ 10 N/mm ²
Tažnost	metoda B	≥ 180 %	≥ 200 %	≥ 220 %
Pevnost spoje	ČSN EN 12317-2	≥ 180 N/50 mm	≥ 340 N/50 mm	≥ 400 N/50 mm
Odolnost proti protrhávání	ČSN EN 12310-1	≥ 30 N	≥ 130 N	≥ 150 N
Odolnost proti statickému zatížení	ČSN EN 12730 metoda B	vyhovuje 20 kg	vyhovuje 20 kg	vyhovuje 20 kg
Vodotěsnost pro vodu v kapalném skupenství, 400 kPa	ČSN EN 1928 metoda B	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Odolnost proti nárazu	ČSN EN 12691 metoda A	≥ 250 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
	ČSN EN 12691 metoda B	≥ 1000 mm	≥ 1250 mm	≥ 1500 mm
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost	ČSN EN 1296 ČSN EN 1928	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Vliv chemikálií na vodotěsnost (Ca (OH) ₂ ; 10% NaCl)	ČSN EN 1847 ČSN EN 1928	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu μ	ČSN EN 1931	31000 ± 30 %	31000 ± 30 %	31000 ± 30 %

Bezpečnostní předpis	Bezpečnost při práci a ochrana zdraví Při pokládání a spojování fólií je třeba dodržovat všechny v té době platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.
Související dokumentace	● Osvědčení o shodě řízení výroby dle EN 13967:2012 ed.2/Z1:2013, vydalo CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín
Právní dodatek	Zde obsažené technické údaje jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a týkají se použití výrobku při běžných aplikačních podmínkách. Informace, které jsou uvedeny v aktuálním technickém listu, jsou poskytnuty podle způsobu použití a nejsou kompletní. Před použitím tohoto výrobku se musí uživatel ujistit, zda je tento výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Kromě toho by měli všichni uživatelé kontaktovat prodejce nebo výrobce tohoto výrobku pro získání doplňujících technických informací týkajících se jeho použití, pokud se domnívají, že informace, které mají k dispozici, vyžadují jakékoliv vysvětlení, ať už pro běžné nebo konkrétní použití tohoto výrobku. Ujistěte se prosím vždy, že máte k dispozici nejnovější vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici u obchodního nebo technického zástupce výrobce nebo na webových stránkách www.fatrafol.cz .
Výrobce	Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika tel.: +420 577 50 3323 (1111) e-mail: studio@fatrafol.cz fax: +420 577 50 2253 (3001) http://www.fatrafol.cz
