

FATRAFIX TI

Vydání číslo: 03
Účinnost od: 13. 10. 2017

POPIS VÝROBKU

FATRAFIX TI je jednosložkové polyuretanové pěnové lepidlo navržené speciálně pro lepení tepelně izolačních desek na bázi EPS, XPS, PIR a MW na běžné stavební povrchy jako jsou beton, dřevotřískové desky, OSB desky, cementotřískové desky, asfaltové pásy s pískovým nebo minerálním posypem apod.

VÝHODY

- velmi rychlá a snadná aplikace pouze na jeden z lepených povrchů
- nízká spotřeba při zajištění vysoké pevnosti spoje
- snášenlivost s polystyrenem a bitumeny
- možnost opakovaného použití nespotřebovaného obsahu obalu

NÁVOD K POUŽITÍ

- Lepidlo je určeno pro použití v exteriéru, je-li používáno v uzavřených prostorách, musí se zajistit dostatečné větrání.
- Před použitím je nutno nádobu dobře protřepat. Připevňte hadici na aplikační pistolí s nástavcem k nanášení proužků lepidla a dobře ji utáhněte. Připojte druhý konec hadice k nádobě. Ujistěte se, že jsou spoje mezi hadicí a ventilem dobře utažené. Pomalu a úplně otevřete ventil na nádobě a průběžně kontrolujte těsnost systému. Odblokujte spoušť na pistolí. Nyní je lepidlo připraveno k použití.
- Optimální teplota lepidla pro aplikaci je nad 18 °C, jeho teplota však musí být vždy minimálně 10 °C. Pokud je nádoba chladná, je v ní nižší tlak a při aplikaci lepidla nedochází ke správnému nanášení. V takovém případě nádobu ponechte důkladně temperovat na pokojovou teplotu.
- Před nanášením lepidla se ujistěte, že je podklad čistý, suchý, bez nečistot, prachu a mastnoty. Optimální teplota lepeného povrchu pro aplikaci lepidla je 15 až 30 °C, minimálně však alespoň 5 °C. Při teplotě pod 15 °C se výrazně prodlužuje reakční doba a zvyšuje se tak doba tuhnutí lepidla. FATRAFIX TI nanášejte pouze na podklad, to je na jednu lepenou plochu. Po obvodu a v rozích střechy nanášejte rovnoměrný proužek lepidla šířky 25-40 mm, v závislosti na hrubosti a rovinnosti podkladu, v rozteči 100 - 200 mm. V ploše střechy zvyšte rozteč proužků na cca 300 mm.
- Izolační desky podkládejte 2 minuty po nanesení lepidla, srovnejte v poloze bez použití tlaku na desky a nechte ležet maximálně 10 minut v závislosti na okolních podmínkách a následně chůzí přitlačte k podkladu.
- Otevřená doba lepidla je přibližně 10 minut za teploty 23 °C. Je zakázáno po deskách chodit nebo provádět jakékoliv další aplikace, dokud lepidlo částečně nezatvrdne, to je cca za 20-30 minut.
- Před použitím prosím projděte návod přiložený v obalu pro více informací.

SKLADOVÁNÍ/VÝMĚNA NÁDOBY:

- Otočte ventil na nádobě do polohy zavřeno, vystříkejte zbývající lepidlo z hadice, odpojte hadici od nádoby. Znovu připojte hadici k nádobě s čisticím rozpouštědlem FATRAFIX AC cleaner, nechte rozpouštědlo protékat, dokud není vytékající kapalina čistá.
- Jestliže chcete ponechat hadici a stříkací pistolí na nádobě, ponechte ventil na nádobě otevřený. Neodpojujte hadici ani pistolí z nádoby. Zavřete a zajistěte pouze pojistku stříkací pistolí.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Používejte pouze v exteriéru nebo v dobře větraných prostorách.
- Neředit ani nereaktivovat pomocí rozpouštědel.
- Vystříkané zbytky lepidla nespalovat.
- Nevystavovat teplotám nad 50 °C
- Nevystavujte nádobu prudkým nárazům, zabraňte jejímu pádu z výšky.
- Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů, přímého plamene apod.
- Po dokončení práce vždy uzavřete bezpečnostní pojistku na aplikační pistol, zabráníte tím náhodnému spuštění ventilu.
- Před odpojením hadice uzavřete nejdříve ventil na tlakové lahvi a uvolněte tlak v hadici spuštěním ventilu na pistol.

Před použitím je NUTNÉ přečíst a pochopit technické a bezpečnostní listy výrobku. Informace obsažené v této technické literatuře jsou považovány za přesné a jsou poskytovány v dobré víře ve prospěch zákazníka. Společnost však nemůže nést žádnou odpovědnost ani rizika související s použitím jejich chemických výrobků, protože podmínky jejich použití jsou mimo její kontrolu. Tyto výrobky slouží pouze pro profesionální použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYPICKÉ VLASTNOSTI

- Obsah sušiny: 100 %
- Měrná hmotnost: 1,12
- Tepelná odolnost: 160 °C
- Otevřený čas: max. 10 minut
- Dosažení počáteční pevnosti spoje: 1 hodina
- Barva: modrá, krémová
- Rozpouštědlo: polymethylen polyfenyl isokyanát
- Vydatnost: rovné podklady: 110 - 130 m²/kanystr 6 kg
nerovné podklady: 50 - 75 m²/kanystr 6 kg
rovné podklady: 260 - 350 m²/kanystr 15,9 kg
nerovné podklady: 130 - 200 m²/kanystr 15,9 kg

BALENÍ

- 6 kg (13,7 l) jednorázová nádoba pouze pro profesionální použití
- 15,9 kg (22 l) jednorázová nádoba pouze pro profesionální použití

SKLADOVÁNÍ

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

- Výrobek skladovat v suchých a čistých prostorách chráněných před přímým působením povětrnostních vlivů.
 - Doporučená skladovací teplota mezi 5 až 30 °C.
 - Neskladovat při teplotách vyšších než 50 °C.
 - Nevystavovat přímému slunečnímu záření.
 - Neskladovat přímo na betonové podlaze.
- Skladovatelnost: 12 měsíců.

LIKVIDACE PRÁZDNÝCH OBALŮ

- Prázdnou nádobu položte ventilem směrem od sebe a v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv zápalných zdrojů.
- Otevřete ventil kanystru (proti směru hodinových ručiček) a uvolněte tak všechn zbytkový tlak.
- Postavte kanystr do vzpřímené polohy a pomocí kladiva a mosazného průbojníku (nebo jiný nejiskřivý nástroj) prorazte vyznačený disk.
- Prázdné obaly a nepotřebované zbytky odstraňovat jako nebezpečný odpad.

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE: Zde obsažené technické údaje jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a nemůžeme nést odpovědnost za jakékoliv chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo redakční chyby, které jsou důsledkem technologických změn nebo výzkumu v době od data vydání tohoto dokumentu a datem pořízení výrobku. Před použitím tohoto výrobku musí uživatel provést nezbytnou zkoušku, aby se ujistil, zda je tento výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Kromě toho by měli všichni uživatelé kontaktovat prodejce nebo výrobce tohoto výrobku pro získání doplňujících technických informací týkajících se jeho použití, pokud se domnívají, že informace, které mají k dispozici, vyžadují jakékoliv vysvětlení, ať už pro běžné nebo konkrétní použití tohoto výrobku. Naše záruka je platná v rámci kontextu platných zákonných předpisů a ustanovení, současných odborných norem a je v souladu s ustanoveními stanovenými v našich všeobecných prodejních podmínkách. Informace, které jsou uvedeny v aktuálním technickém listu, jsou poskytnuty podle způsobu použití a nejsou kompletní. Totéž platí pro jakékoliv informace poskytnuté telefonicky jakémukoliv potenciálnímu nebo stávajícímu zákazníkovi.